

AC-白膠系列

320s
AC-340
AC-345
AC-348
RB-5200H

| 制品編號 ITEM NO | 主要成份 MAIN COMPONENT | 粘度 CPS | 酸鹼度 PH值 | 最低造膜 溫度 |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| AC-320S | 醋酸乙烯樹脂 Vinyl Acetate Rewin | 7000±2000 | 3_5 | 7 |
| AC-345 | | 50000±5000 | 4.5-5 | |
| AC-340 | | 75000±5000 | 4.5-5 | |
| AC-348 | | 40000±5000 | 4.5-5 | |
| RB-5200H | | 10000-15000 | 5.0-7.0 | |

AD-EVA系列

AD-5842
AD-5842M

| 制品編號 ITEM NO | 主要成份 MAIN COMPONENT | 粘度 CPS | 酸鹼度 PH值 | 最低造膜 溫度 |
|-----------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| AD-5842 | 乙烯-醋酸乙烯共聚 | 100000±10000 | 3-5 | |
| AD-5842M (無) | | | | |

| 外觀 FORM | 固型份 SOLID CONTENT | 用途 MAIN USES | 特性 SPECIAL FEATURES |
|------------------------|----------------------|---|--|
| 白色乳液 White Emulsion | 50±2% | 一般接著劑、木工及合板用膠 General Adhesives, Bonding for Carpentry, and Plywood | 接著力強、安定性佳 Excellent Stability and Bonding Strength |
| 白色乳液 White Emulsion | 44±2% | 為專供作紙類產品與木器品之 接著劑,品質優良,密著性良好, 安定性極佳 | 雖有優越之接著性,降低再 粘性,雖有良好的施工性 |
| 白色乳液 White Emulsion | 39±1% | 為專供作紙類產品與木器品之 接著劑,品質優良,密著性良好, 安定性極佳 | 雖有優越之接著性,降低再 粘性,雖有良好的施工性 |
| 白色乳液 White Emulsion | 47±2% | 為專供作紙類產品與木器品之 接著劑,品質優良,密著性良好, 安定性極佳 | 雖有優越之接著性,降低再 粘性,雖有良好的施工性 |
| 乳白色膠體 | ≤42% | 主要用于橡木、樺木、柚木、 水冬瓜等硬雜木及松木、杉木 等軟木的無榫拼接是實木家俱 造行業的環保型膠粘劑。 | 本品的抗水性好,耐酸鹼性 優良,不易老化,施工之優 點。 |

| 外觀 FORM | 固型份 SOLID CONTENT | 用途 MAIN USES | 特性 SPECIAL FEATURES |
|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 白色乳液 White Emulsion | 52±1% | 各種木板與塑膠皮之貼合 | 接著力強,容易操作 |
| | | | |